

Brandtätningssystem **FIRE FOAM 2-K**



Brandtätning med två-komponent fogsikum

TILLVERKARE

FireSeal AB
Box 7091
164 07 Kista

PRODUKTBeskrivning

Fire Foam 2-K är ett två-komponent polyuretanskum som expanderar 120 % vid installationen. Produkten är helt oberoende av luftfuktighet och därför särskilt lämplig för slutna utrymmen. När Fire Foam 2-K är färdighärdad skall den vara ljusgrön till färgen.

ANVÄNDNINGsområde

Brandtätning för genomföringar av stårör i brandcells-begränsningar såsom

- Betongbjälklag
- Betong eller tegelväggar
- Lättväggar (gips)

SPECIELLA FÖRDELAR

- Rök- och gastät.
- Enkel installation.
- Härdar i slutna utrymmen.
- Prisivärd

TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.

TEKNISKA DATA

- Tål ej solljus
- Övermålningsbar
- Ska täckas/övermålas.
- Härdar inom 15 minuter
- Skakas upp och ned 20 ggr efter aktivering
- Aktiverad burk används inom 10 min
- Arbetstemperatur +10°C till +30°C
- Temperaturbeständig u/ö -40/100°C
- Rörelseförmåga +5 %
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
- Lagringstid 18 månader (se bäst-före-datum)
- Optimal funktion med rumsvarm burk

RENGÖRING

Rengör, avlägsna ohärdad Fire Foam 2-K med Skum-rengöring (inom 5 min). Härdad massa avlägsnas mekaniskt. Täck eventuella spilltytor innan applicering.

INSTALLATION

Se separat installationsanvisning FS-TP1901-02 rev 2 och FS-TP1712-03 Rev 1 för ventilation (Kiwa TG)